

グリーン購入法適合製品一覧(印刷用紙)

環境物品等の調達に関する基本方針に基づく総合評価値およびその内訳

(上段:管理標準値 下段:総合評価値内訳)

		古紙パルプ 配合率※1	バージン パルプ	FSC 認証パルプ	白色度※2	塗工量	総合評価値	リサイクル 適性※3	エコマーク※4
A 2 コ ー ト 紙	OKコートNエコグリーンEF	60%以上	—	40%	—	—	90点	Aランク	○
		50.0点	—	40.0点	—	—			
	OKマットコートエコグリーンEF	60%以上	—	40%	—	—	90点	Aランク	○
		50.0点	—	40.0点	—	—			
A 3 コ ー ト 紙	OKコートLエコグリーン	70%以上	持続性※5	—	—	30g/m ² 以下	80点	Aランク	○
		60.0点	15.0点	—	—	5.0点			
	OKマットコートLエコグリーン	70%以上	持続性※5	—	—	30g/m ² 以下	80点	Aランク	○
		60.0点	15.0点	—	—	5.0点			
非 塗 工 紙	OKプリンス上質エコグリーン	70%以上	持続性※5	—	70%	—	80点	Aランク	○
		60.0点	15.0点	—	5.0点	—			
	OKプリンス上質エコグリーンEF	70%以上	持続性※5	—	70%	—	80点	Aランク	○
		60.0点	15.0点	—	5.0点	—			
	OKスターライト	75%以上	持続性※5	—	70%	—	82点	Aランク	○
		65.0点	12.5点	—	5.0点	—			
苮更(49g/m ²)※6	70%以上	持続性※5	—	60%未満	—	90点	Aランク	—	
	60.0点	15.0点	—	15.0点	—				
微 塗 工 紙	OKエバーライトロイヤル	70%以上	持続性※5	—	—	10g/m ² 以下	90点	Aランク	○
		60.0点	15.0点	—	—	15.0点			

※1: 古紙パルプ等配合率検証に関する日本製紙連合会指針に基づき管理した最低保証値

※2: 管理標準値

※3: 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に拠る

※4: エコマーク印刷用紙Version3に基づく登録

※5: 王子グループ木材原料調達指針に基づき調達した木材チップを原料とする持続可能性を目指したパルプ

※6: 苮更(49g/m²)は、平判のみの仕様です。

エコマーク認定素材を使用した商品にエコマークを表示する場合には、新たな認定の申し込みが必要です。

詳しくは公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局にお問い合わせ下さい。

本資料は最新の状況に基づき作成したものです。

製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行うことがございます。