

新製品案内

1. 銘柄名 ワイルド-FS

2. メーカー名 コルデノンス社 (イタリア)

3. 商品構成 1色 3連量 3商品

色名	寸法・流れ目	連量	包入数(枚)
ホワイト	720×1020 T	<220>	50
		<330.5>	25
		<624>	25

4. 特徴およびセールスポイント

インパクトのある厚さと手触りの厚物ファインペーパー。
野性味あふれるラフな質感は、活版印刷や箔押し、カード、名刺などで強い印象を与えます。
35%コットン、65%ECFパルプ配合の、FSC森林認証商品です。

5. 断裁料 別料金B

以上

ワイルド-FS 印刷加工知識 (2018)

2018年12月
海外部 輸入チーム

※コルデノンス社の“WILD Printing Tips (17/07/13)”の翻訳を元に、加筆しています。
一般的なアドバイスの為、印刷・加工品質を保証するものではありません。
個別案件については印刷・加工所への相談及び試作をお勧めします。

ワイルド-FS ホワイト

- ・規格：720x1020mm T目 <220> (300g/m²)、<330.5> (450g/m²)、<624> (850g/m²)
- ・配合率：ECF パルプ 65%、コットン 35%
- ・FSC 認証紙

※注意点—保管環境は、気温 18～22 度、湿度 45～55%が目安です
—紙の特性上、ロットにより厚さに幅があります

印刷

オフセット印刷、UV印刷、活版印刷、シルクスクリーン印刷に対応可能です。
デジタル印刷は不向きです。

※注意点—オフセット印刷：<330.5>及び<624>は厚みがある為、高高用紙に対応した印刷機以外での使用は推奨致しません。
—湿気や温度に非常に敏感な為、印刷前に印刷機のそばに 24～48 時間ほど置き、湿度・気温に慣らすことをお勧めします。
—インキは乾燥の早い、酸化重合型インキが適しています。
—ECF パルプとコットンの混成により紙質が非常に柔らかく、インキ吸収率が高い為、印刷時は高めの印圧をお勧めします。
—印刷が広範囲にわたる場合は、予めニス引きをすることを推奨します。

加工

エンボス加工、箔押し加工に適しています。

<箔押し>

箔の割れを防ぐため、箔の種類及び厚みにご注意下さい。

<糊>

製本：ポリウレタン系糊の使用を推奨します。
その他：ポリビニル系糊で十分使用できます。

以上